



Латексна фарба Pure White

Технічний паспорт

750ml / Пункт №.100202 / EAN 4016215100202

2,5l / Пункт №.100226 / EAN 4016215100226

5l / Пункт №.100240 / EAN 4016215100240

10l / Пункт №.100264 / EAN 4016215100264



Стиька до стирання, високопрозора емульсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт. Забезпечує чудовий захист і стійкий колір на широкому спектрі основ. Стиька до атмосферних впливів, легко наноситься та забезпечує рівне матове покриття. Ідеально підходить для фарбування стін і стель у житлових приміщеннях і на відкритих майданчиках, що піддаються інтенсивному використанню.

- Стиькість до вологого стирання R клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- Коефіцієнт контрастності N₁₀ класу 3 з продуктивністю 6,5 м²/л
- для зносостійких покриттів
- білий непрозорий
- рівень глянце матовий
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Емульсійна фарба для внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін і стель. Ідеально підходить для фактурних основ, скотканин, а також фактурних і рельєфних шпалер.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, скотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, знепиленою і знежиреною. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдовані основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як ґрунтовку фарбу можна розбавити максимум 5 % води, як фінішне покриття наносити нерозбавленою після висихання першого шару фарби. При фарбуванні великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очистити інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних тонуючих концентратів або повнотонувої та тонуючої фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.