



## Супернепрозора фарба

### Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.020029 / EAN 4016215020029

5l / Пункт №.020050 / EAN 4016215020050

10l / Пункт №.020081 / EAN 4016215020081



Біла емульсійна фарба з відмінною покривною здатністю для внутрішніх поверхонь стін і стель. Забезпечує рівну, матову поверхню та високу покривну здатність. Легко наноситься, має гарну адгезію та ідеально підходить для нових і ремонтних покриттів.

- Відмінна якість виготовлення
- Коефіцієнт контрастності H<sub>10</sub> клас 1 з покриттям 6 м<sup>2</sup>/л
- Стійкість до вологого стирання R клас 3 відповідно до DIN EN 13300
- Рівень глянце: G4 тьмянний матовий
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

### Сфера застосування

Біла емульсійна фарба з відмінною покривною здатністю для внутрішніх поверхонь стін і стель.

### Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

### Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Для ґрунтування фарбу можна розбавити максимум 5 % води. Після висихання першого шару фарби нанесіть верхній шар у нерозбавленому вигляді. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути накопичення. Інструменти очищати водою відразу після використання. Час висихання: прибл. 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних тонуючих концентратів або повнотонкової та тонуючої фарби. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпилювачем: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

### Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 125 мл/м<sup>2</sup> Визначити точну кількість витрати шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

### Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

### Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +25 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований

### Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

фільтр A2/P2 при обприскуванні.

**Підказка:**

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.