



Інтер'єрний латекс

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.021422 / EAN 4016215021422

5l / Пункт №.021453 / EAN 4016215021453

10l / Пункт №.021507 / EAN 4016215021507



Біла, стійка до стирання латексна фарба для високоякісного фарбування в приміщенні. Фарба вирізняється високою покривною здатністю та вишуканим матовим покриттям. Завдяки цьому вона особливо підходить для фарбування гладких і фактурних основ, скловолосна, фактурних та рельєфних шпалер. Завдяки високій зносостійкості фарба ідеально підходить для поверхонь, що піддаються іншим навантаженням. Рівномірний результат забезпечує доглянутий, довговічний вигляд стін та сучасний, високоякісний вигляд приміщення.

- Для зносостійких внутрішніх покриттів
- Висока непрозорість
- Клас контрастності 2 з продуктивністю 6 м²/л
- Стійкість до вологого стирання, клас 2 відповідно до DIN EN 13300
- Ступінь блиску G3 — матовий
- Не містить розчинників, пластифікаторів та речовин, що спричиняють запотівання
- безповітряне розпилення

Сфера застосування

Матова латексна фарба для стін і стель у приміщеннях.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, шпаклювальні суміші, цементна, гіпсова та вапняна штукатурка), шпалери з грубої вовни, склотканина та інші шпалери й настінні покриття, що піддаються фарбуванню, гіпсокартонні та інші плити для сухого будівництва, а також міцно закріплені шари дисперсійних фарб. Основа має бути сухою, чистою, міцною, вільною від пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал, старі шпалери та погано закріплені фарбові покриття. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи обробити ґрунтовкою baufan Tiefgrund LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішати та наносити валиком, щіткою, пензлем, плоскою кистю або відповідним розпилювачем. Для нанесення ґрунтовки фарбу можна розбавити водою не більше ніж на 5 %. Для нанесення фінішного шару фарбу слід наносити нерозбавленою після повного висихання першого шару. Під час фарбування великих площ, щоб уникнути утворення смуг, працюйте за принципом «мокре на мокро». Робочі інструменти очищайте водою одразу після використання.

Час висихання:

приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відн. вологість повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тонування:

максимум 10 % універсальних тонуючих концентратів або повнокольорової та тонуючої фарби.

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:

Кут розпилення: 50°

Форсунка: 0,023 – 0,027

Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання

Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²

Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

Статус: 18.08.2026

Сторінка 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ Інтернет www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки

Температура нанесення:

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати поверхні, які не підлягають фарбуванню. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Граничне значення VOC ЄС для цього продукту (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальний вміст VOC у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів № 08 01 12.

GISCODE для покривних матеріалів: BSW20

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.