



Шпалери Ґрунтовка біла

Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.102039 / EAN 4016215102039

5l / Пункт №.102084 / EAN 4016215102084

10l / Пункт №.102091 / EAN 4016215102091



Біла ґрунтовка для шпалер забезпечує оптимальну підготовку поверхні перед наклеюванням шпалер. Вона забезпечує надійне покриття, вирівнює різницю в кольорі та поглинальній здатності і створює рівномірно білу, неслизьку поверхню. Ідеально підходить для флізелінових шпалер, полегшує наклеювання та забезпечує ідеальний результат наклеювання шпалер у приміщенні.

- Оптимальна підготовка основи перед наклеюванням шпалер
- білий непрозорий, щоб вирівняти кольорні відмінності основи
- Для рівномірно білих, неслизьких і рівномірно поглинаючих основ всього за одне нанесення
- Ідеально підходить для всіх шпалер, особливо світлих і напівпрозорих шпалер на флізеліновій основі
- Не закриває основу
- Можна тонувати універсальними тонуючими концентратами або однотонними та колеровочними фарбами
- без розчинників

Сфера застосування

Біла ґрунтовка для шпалер для рівномірно поглинальної, неслизької основи - ідеальна перед наклеюванням шпалер, для світлих флізелінових шпалер і ремонтних робіт.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (таких як бетон, гіпс, вапняна і цементна штукатурка), міцно тримаються емульсійні фарби, а також гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити. Основа повинна бути сухою, міцною, несучою, рівною і очищеною від пилу і жиру. Видалити з основи неміцні матеріали та фарбу, що погано тримається. Сильно поглинаючі, піщані та крейдові основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Зніміть старі шпалери та застарілі покриття за допомогою засобу для зняття шпалер baufan Wallpaper Remover. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші baufan.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, щіткою, пензлем або відповідним розпилювачем (максимальний розмір зерна - 0,2 мм). Будь-яку подальшу обробку основи, попередньо обробленої ґрунтовкою baufan Wallpaper Primer White, можна проводити тільки після повного висихання. Час висихання: приблизно 6-8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних тонуючих концентратів або повнотонової та колерованої фарби.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 100-200 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Поверхні, які вже пофарбовані в білий колір ґрунтовкою для шпалер, не можна повторно обробляти на великих площах вирівнювальними сумішами на основі гіпсу. Для забезпечення оптимальної адгезії рекомендується використовувати дисперсійну шпаклівку (наприклад, baufan Finishing Filler або baufan All Purpose Filler). Покрити поверхні, які не підлягають фарбуванню. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час

Статус: 18.08.2026

Сторінка 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ Інтернет www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не палити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.