

Силікатна фасадна фарба

Технічний паспорт

5l / Пункт №.021064 / EAN 4016215021064
10l / Пункт №.021071 / EAN 4016215021071



Ця високоякісна силікатна фасадна фарба ідеально підходить для мінеральних основ і вражає дуже високою покривною здатністю та природним матовим виглядом. Не містить консервантів, стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання. Завдяки високій дифузійній проникності фасад залишається повітропроникним і постійно захищеним - для довговічних, доглянутих зовнішніх поверхонь.

- Дисперсійна силікатна фарба без консервантів відповідно до DIN 18363
- для мінеральних основ
- Дуже висока непрозорість
- Стійкий до погодних умов і УФ-випромінювання
- Дуже висока проникність водяної пари
- Рівень блиску тьмянний матовий
- безповітряне розпилення
- 1 літр на приблизно 6 м² для одношарового нанесення на гладку основу

Сфера застосування

Дисперсійна силікатна фасадна фарба згідно DIN 18363 для особливо паропроникних покриттів

Підготовка

Для всіх мінеральних основ з бетону, цементної та вапняно-цементної штукатурки, цегляної кладки, фіброцементних плит. Також для клейових вапняних, мінеральних і силікатних холодних покриттів. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Основи, які не піддаються консолідації або мають недостатню адгезію, необхідно повністю видалити. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи обробити силікатною ґрунтовкою Baufan Silicate Fixative. У разі сумнівів нанести пробний шар. Тріщини, отвори та нерівності усунути відповідною вирівнюючою сумішшю baufan (наприклад, шпаклівкою для зовнішніх робіт baufan).

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати (фарба може бути тиксотропною і густою) і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Фарбу можна довести до робочої консистенції за допомогою макс. 10 % силікатного закріплювача Baufan. Необхідно нанести два шари. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути накопичення. Час висихання: прибл. 8 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов - довший час висихання. Колеровка: максимум 3% універсальних колеровочних концентратів (оксидні типи LW) Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не курити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 під час розпилення. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW10 ГДК ЛОС ЄС для цього продукту: (Кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010) Вміст ЛОС у цьому продукті макс.: 1 г/л

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.